


Giallo d'Istria



Zona estrazione	CROAZIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2700 2720 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	2230 2248 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	- kg/cm ²
Usura per attrito radente	- mm
Coefficiente di imbibizione	0,40 0,44 %
Coefficiente di dilatazione termica	- mm/m °c