

Terre Toscane



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2450 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	- kg/m ³
Resistenza a flessione	168 kg/cm ²
Usura per attrito radente	27,5 mm
Coefficiente di imbibizione	3,10 %
Coefficiente di dilatazione termica	- kg/m ³