

Bardiglio Imperiale



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2710 2750 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1350 1370 kg/cm ²
Resistenza a flessione	220 233 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,33 mm
Coefficiente di imbibizione	0,16 0,19 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0037 mm/m °c