

Bianco Car. Venatino Gioia



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2730 2760 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1315 1350 kg/cm ²
Resistenza a flessione	205 220 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,60 mm
Coefficiente di imbibizione	0,10 0,12 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0066 mm/m °c