

Breccia Sarda venata



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2620 2640 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	2050 2200 kg/cm ²
Resistenza a flessione	152 158 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,32 0,36 mm
Coefficiente di imbibizione	0,41 0,45 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0035 mm/m °c