

Basaltina



Zona estrazione	Italia
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2230 2255 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	835 870 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	124 128 kg/cm ²
Usura per attrito radente	- mm
Coefficiente di imbibizione	0,38 0,42 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0045 mm/m °c