

Bianco Thassos



Zona estrazione	Grecia
Uso prevalente	interno
Peso per unità di volume	2690 - 2710 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1290 - 1320 kg/cm ²
Resistenza a flessione	270 - 280 kg/cm ²
Usura per attrito radente	2,20 mm
Coefficiente di imbibizione	0,18 - 0,21 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0075 mm/m °c