

Blu Belgio



Zona estrazione	BELGIO
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2687 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1600 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	280 290 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,28 mm
Coefficiente di imbibizione	0,24 0,28 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0046 mm/m °c