

Breccia Sarda chiara



| | |
|--|------------------------------|
| Zona estrazione | ITALIA |
| Uso prevalente | interno/esterno |
| Peso per unità di volume | 2620 2640 kg/m ³ |
| Carico di rottura a compressione semplice | 2050 2200 kg/cm ² |
| Resistenza a flessione | 152 158 kg/cm ² |
| Usura per attrito radente | 0,32 0,36 mm |
| Coefficiente di imbibizione | 0,41 0,45 % |
| Coefficiente di dilatazione termica | 0,0026 mm/m °c |