

## Calacatta



<b>Zona estrazione</b>	ITALIA
<b>Uso prevalente</b>	interno/esterno
<b>Peso per unità di volume</b>	2705 2725 kg/m <sup>3</sup>
<b>Carico di rottura a compressione semplice</b>	1370 1420 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b>	115 155 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Usura per attrito radente</b>	0,42 mm
<b>Coefficiente di imbibizione</b>	0,22 0,28 %
<b>Coefficiente di dilatazione termica</b>	0,0053 mm/m °c