


Giallo Atlantide / Cleopatra



Zona estrazione	EGITTO
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2630 2645 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	955 1030 kg/cm ²
Resistenza a flessione	196 198 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,498 0,524 mm
Coefficiente di imbibizione	0,58 %
Coefficiente di dilatazione termica	- mm/m °c