

Giallo Reale



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2690 2700 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1768 1775 kg/cm ²
Resistenza a flessione	122 128 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,45 0,48 mm
Coefficiente di imbibizione	0,28 0,30 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0098 mm/m °c