

Grigio Carnico



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno
Peso per unità di volume	2680 2700 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	2680 2700 kg/cm ²
Resistenza a flessione	150 155 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,67 0,72 mm
Coefficiente di imbibizione	0,10 0,14 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0045 mm/m °c