

Jura giallo



Zona estrazione	GERMANIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2600 26200 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1480 1520 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	139 144 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,40 0,43 mm
Coefficiente di imbibizione	0,12 0,14 %
Coefficiente di dilatazione termica	- mm/m °c