

Botticino Fiorito



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2720 2740 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1185 1220 kg/cm ²
Resistenza a flessione	205 210 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,98 mm
Coefficiente di imbibizione	0,16 0,19 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0036 mm/m °c