

Crema Luna



Zona estrazione	SPAGNA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2690 - 2710 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1830 - 1850 kg/cm ²
Resistenza a flessione	- kg/m ³
Usura per attrito radente	- kg/m ³
Coefficiente di imbibizione	- kg/m ³
Coefficiente di dilatazione termica	- kg/m ³