

Palissandro bluette scuro



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2550 2570 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1450 1500 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	280 290 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,38 0,40 mm
Coefficiente di imbibizione	0,40 0,50 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0045 mm/m °c