

Perlato Sicilia



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2670 2685 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1985 1995 kg/cm ²
Resistenza a flessione	- kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,53 0,57 mm
Coefficiente di imbibizione	0,70 0,90 %
Coefficiente di dilatazione termica	- mm/m °c