


Rosa Portogallo



Zona estrazione	PORTOGALLO
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2710 2730 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1740 1760 kg/cm ²
Resistenza a flessione	154 156 kg/cm ²
Usura per attrito radente	2,1 3,4 mm
Coefficiente di imbibizione	0,06 0,08 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0018 mm/m °c