


Rosso alicante



Zona estrazione	SPAGNA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2685 2715 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1260 1280 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	85 93 kg/cm ²
Usura per attrito radente	- mm
Coefficiente di imbibizione	0,08 0,11 %
Coefficiente di dilatazione termica	- mm/m °c