

Trani Fiorito



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2630 2650 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1970 1990 kg/cm ²
Resistenza a flessione	190 200 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,58 mm
Coefficiente di imbibizione	0,32 0,36 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0042 mm/m °c