


Travertino Classico



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2450 2470 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1110 1125 kg/cm ²
Resistenza a flessione	145 155 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,54 mm
Coefficiente di imbibizione	0,75 0,80 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0050 mm/m °c