

Arabescato



Zona estrazione	Italia
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2710 2730 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1480 1500 kg/cm ²
Resistenza a flessione	120 130 Kg/cm ³ kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,46 mm
Coefficiente di imbibizione	0,24 0,28 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0045 mm/m °c