

Bianco Ajax



Zona estrazione	Grecia
Uso prevalente	interno
Peso per unità di volume	2840 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1322 kg/cm ²
Resistenza a flessione	217 kg/cm ²
Usura per attrito radente	5,11 mm
Coefficiente di imbibizione	0,21 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0080 mm/m °c