

Bianco Carrara “CD”



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2725 2750 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1310 1340 kg/cm ²
Resistenza a flessione	210 222 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,80 mm
Coefficiente di imbibizione	0,12 0,14 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0075 mm/m °c