

Bianco Perlino



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2690 2710 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1750 1770 kg/cm ²
Resistenza a flessione	124 128 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,64 mm
Coefficiente di imbibizione	0,11 0,13 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0085 mm/m °c