

Bianco Sivec



| | |
|--|---|
| Zona estrazione | MACEDONIA |
| Uso prevalente | interno/esterno |
| Peso per unità di volume | 2780 2805 kg/m ³ |
| Carico di rottura a compressione semplice | 1435 1460 Kg/cm ² kg/cm ² |
| Resistenza a flessione | 250 280 kg/cm ² |
| Usura per attrito radente | 2,10 2,20 mm |
| Coefficiente di imbibizione | 0,16 0,18 % |
| Coefficiente di dilatazione termica | 0,0052 mm/m °c |