

Bianco Volakas



Zona estrazione	Grecia
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2760 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1400 kg/cm ²
Resistenza a flessione	90,4 kg/cm ²
Usura per attrito radente	7,23 mm
Coefficiente di imbibizione	0,28 %
Coefficiente di dilatazione termica	- kg/m ³