


## Breccia Oniciata



<b>Zona estrazione</b>	ITALIA
<b>Uso prevalente</b>	interno/esterno
<b>Peso per unità di volume</b>	2520 2580 kg/m <sup>3</sup>
<b>Carico di rottura a compressione semplice</b>	1900 2100 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b>	125 130 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Usura per attrito radente</b>	0,42 mm
<b>Coefficiente di imbibizione</b>	0,42 0,46 %
<b>Coefficiente di dilatazione termica</b>	0,0038 mm/m °c