

## Breccia Sarda venata



<b>Zona estrazione</b>	ITALIA
<b>Uso prevalente</b>	interno/esterno
<b>Peso per unità di volume</b>	2620 2640 kg/m <sup>3</sup>
<b>Carico di rottura a compressione semplice</b>	2050 2200 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b>	152 158 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Usura per attrito radente</b>	0,32 0,36 mm
<b>Coefficiente di imbibizione</b>	0,41 0,45 %
<b>Coefficiente di dilatazione termica</b>	0,0035 mm/m °c