

Giallo Provenza



Zona estrazione	MAROCCO
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2530 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	742 kg/cm ²
Resistenza a flessione	148 kg/cm ²
Usura per attrito radente	- mm
Coefficiente di imbibizione	0,31 %
Coefficiente di dilatazione termica	- mm/m °c