

Grigio Fossena / Oriente



Zona estrazione	TUNISIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2590 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	2640 kg/cm ²
Resistenza a flessione	18 MPa
Usura per attrito radente	20,1 mm
Coefficiente di imbibizione	1,6 %
Coefficiente di dilatazione termica	- kg/m ³