

Nero Marquina



Zona estrazione	SPAGNA
Uso prevalente	interno
Peso per unità di volume	2680 2710 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1140 1180 kg/cm ²
Resistenza a flessione	140 142 Kg/cm kg/cm ²
Usura per attrito radente	- mm
Coefficiente di imbibizione	0,19 0,22 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0030 mm/m °c