

Pietra Serena



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2250 - 2270 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	480 - 500 kg/cm ²
Resistenza a flessione	56 - 58 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,27 - 0,30 mm
Coefficiente di imbibizione	3,90 - 4,00 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0041 mm/m °c