


## Rosso levanto classico



<b>Zona estrazione</b>	ITALIA
<b>Uso prevalente</b>	interno
<b>Peso per unità di volume</b>	2680 2720 kg/m <sup>3</sup>
<b>Carico di rottura a compressione semplice</b>	1480 1510 Kg/cm <sup>2</sup> kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b>	106 108 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Usura per attrito radente</b>	0,78 0,82 mm
<b>Coefficiente di imbibizione</b>	0,21 0,23 %
<b>Coefficiente di dilatazione termica</b>	0,0044 0,0048 mm/m °c