

Statuario Venato



Zona estrazione	ITALIA
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2690 2710 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1190 1210 kg/cm ²
Resistenza a flessione	165 175 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,35 mm
Coefficiente di imbibizione	0,14 0,19 %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0040 mm/m °c