

Travertino Navona



Zona estrazione	Italia
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2450 2470 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	1095 1105 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	135 145 kg/cm ²
Usura per attrito radente	0,50 mm
Coefficiente di imbibizione	0,85 0,90% %
Coefficiente di dilatazione termica	0,0052 mm/m °c