

Travertino Rosso Soraya



Zona estrazione	IRAN
Uso prevalente	interno/esterno
Peso per unità di volume	2480 2560 kg/m ³
Carico di rottura a compressione semplice	845 860 Kg/cm ² kg/cm ²
Resistenza a flessione	145 150 kg/cm ²
Usura per attrito radente	- mm
Coefficiente di imbibizione	0,18 0,23 %
Coefficiente di dilatazione termica	- mm/m °c