


## Verde alpi



<b>Zona estrazione</b>	ITALIA
<b>Uso prevalente</b>	interno
<b>Peso per unità di volume</b>	2685 2705 kg/m <sup>3</sup>
<b>Carico di rottura a compressione semplice</b>	1940 2040 Kg/cm <sup>2</sup> kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b>	220 230 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Usura per attrito radente</b>	2,20 mm
<b>Coefficiente di imbibizione</b>	0,58 0,62 %
<b>Coefficiente di dilatazione termica</b>	0,0069 mm/m °c